



TEXIM s.r.o

Kladská 331, Hradec Králové, 500 03

Tel: +420 495 545 541 Fax: +420 495 401 464

texim@teximtesneni.com

www.teximtesneni.com

VÝROBA TĚSNĚNÍ - VELKOOBCHOD TĚSNÍCÍCH MATERIÁLŮ

Těsnící desky / Sealing sheets

FKM Viton® V733



Využití:

- pro vysoce náročné podmínky
- vysoce agresivní chemikálie
- aromatické a alifatické uhlovodíky
- lubrifikanty a oleje
- odolnost vysoké teplotě a otevřenému ohni
- odolný slunečnímu záření a ozonu

Technická data:

Barva Color	černá black	
Hustota Density	1,85 g/cm ³	
Tvrdość Hardness	70°Sh A ±5	ASTM D2240
Pevnost v tahu Tensile strenght	≥ 7,0 Mpa	ISO 37
Tažnost Elongation at break (min)	≥ 165 %	ISO 37
Deformace v tlaku Compression set after 22h at 175°C	≤ 55 %	ISO 815-1
Teplota Temperature	-20°C až + 250°C	
Odolnost proti oleji – změna tloušťky Oil IRM 903 Δ volume after 70h at 150°C	≤ 10 %	ASTM D471

Chemická odolnost

Zředěné kyseliny a zásady	Koncentrované kyseliny a zásady	Ozón	Oleje a uhlovodíky
Velmi dobré	Velmi dobré	Velmi dobré	Dobré

Tato informace o výrobku odpovídá dodávanému materiálu a jednotlivé údaje slouží pouze jako vodítko při výběru potřeb zákazníka. Výrobce neodpovídá za případné škody vzniklé při chybném výběru materiálu zákazníkem bez předchozí konzultace s výrobcem o podmínkách použití daného výrobku.

VÝROBA TĚSNĚNÍ - VELKOOBCHOD TĚSNÍCÍCH MATERIÁLŮ

Produkty:

- přírubová těsnění dle ČSN, EN, DIN, ASME
- těsnění dle výkresu nebo vzoru (včetně děr pro šrouby)
- role viz. tabulka

	<i>Tloušťka (mm)</i>	<i>Šířka (mm)</i>		<i>Délka (m)</i>		<i>Hmotnost (kg/m²)</i>
1	± 0,3	1400	±2%	20	±2%	1,85
1,5	± 0,3	1400	±2%	15	±2%	2,78
2	± 0,3	1400	±2%	15	±2%	3,7
3	± 0,3	1400	±2%	10	±2%	5,55
4	± 0,4	1400	±2%	10	±2%	7,40
5	± 0,4	1400	±2%	10	±2%	9,25
6	± 0,5	1400	±2%	10	±2%	11,1
8	± 0,7	1400	±2%	5	±2%	14,80
10	± 1	1400	±2%	5	±2%	18,5

